



Unidek Wédé-Blackpearl

Specials

Unidek Wédé-Blackpearl

Systeemomschrijving

Unidek Wédé-Blackpearl dakisolatie is speciaal ontwikkeld voor toepassing in platte- en lichte hellende (tot 15°) dakbedekkingsconstructies. De juiste afstemming van de onderlinge componenten geëxpandeerd platinum polystyreen isolatie en dakbedekkingsmaterialen, i.c.m. de zekere verwerking van de erkende Wédéflex Established Dealer, resulteert in een kwalitatief hoogwaardige dakbedekkingsconstructie.


Unidek Wédé-Blackpearl kan worden toegepast in mechanisch bevestigde, losliggend geballaste en/of volledig gekleefde systemen.

Het systeem wordt voorzien van een Wédéflex toplaag aangebracht volgens de brandmethode.




Toepassing

- Belasting** : Klasse C, goed beloopbaar conform BRL 1309
- Toepassing** : Gesloten dakbedekkingssystemen voorzien van Wédéflex toplaag (brandmethode)
- Ondergrond** : Beton, staal, hout en bestaande dakbedekkingsconstructies
- Bevestigingsmethoden** : L: losliggend en geballast
N: mechanisch bevestigd
F: volledig gekleefd
- Lengte x breedte** : Vlakke platen:
2.000 mm x 1.000 mm
Voorzien van overlappen (ca. 50 mm, langs en dwars); overlappen los houden
- Dikte** : 30 mm - 300 mm
- λ-waarde** : 0,031 W/(m.K)
- Uitvoering** : Vlakke platen
- Levertijd in werkdagen** : Op aanvraag
- Franco levering** : Vanaf € 700,00 (excl. BTW)
- Maximale pakkethoogte** : 1,5 m
- Transportverpakking** : Folie



Unidek Wédé-Blackpearl



Unidek Wédé-Blackpearl op beton

Unidek Wédé-Blackpearl systemen

Onderdeel	N: Mechanisch bevestigd	L: Losliggend geballast	F: Volledig gekleefd (rekenwaarde windweerstand op aanvraag)
Afwerking	-	Dakgrind - ballastlaag (dikte te berekenen en afgestemd op bouwkundige ondergrond)	-
Dakbaan toplaag	Wédéflex toplaag (aanbrengen volgens de brandmethode)	Wédéflex D4	Wédéflex toplaag (aanbrengen volgens de brandmethode)
Isolatie	Unidek Wédé-Blackpearl, dikte afgestemd op Rc-waarde Bevestiging: mechanisch bevestigd middels bevestigingsmaterialen afgestemd op bouwkundige ondergrond	Unidek Wédé-Blackpearl, dikte afgestemd op gewenste Rc-waarde Bevestiging: losliggend, in halfsteensverband	Unidek Wédé-Blackpearl, dikte afgestemd op gewenste Rc-waarde Bevestiging: volledig gekleefd met Unidek V112 lijm
Dampremmende laag	Afgestemd op gebruiksfunctie	Afgestemd op gebruiksfunctie	Type Wédémec Tex
Bouwkundige ondergrond	Beton, staal, hout en bestaande dakbedekkingsconstructies	Beton, staal, hout en bestaande dakbedekkingsconstructies	Beton, bestaand bitumen dakbedekkingssysteem

