



Wédéflex MVB (Maaiveldbaan)

Onderlagen

Wédéflex MVB (Maaiveldbaan)

Omschrijving

Wédéflex MVB is een onderlaag van universeel gemodificeerd gebitumineerde composiet drager van polyester mat en glasvlies.

- Afwerking** : • Bovenzijde : wegbrandfolie
• Onderzijde : fijn mineraal (zand)
- Dikte** : 3 mm
- Rollbreedte** : 1 m
- Rollengte** : 6 m

Toepassing

Als onderlaag deel uitmakend van integraal duurzame dakbedekkingssystemen, speciaal ontwikkeld voor dakbedekkingssystemen onder intensief gebruikte daken, zoals begroeide daken of parkeerdaken. Deze dakbaan met bezande onderzijde kan direct op de niet voorgesmeerde betonnen ondergrond worden verkleefd met Wédékal 7 of 8. Ook kan deze dakbaan op een voorgesmeerde betonnen/CG ondergrond worden gekleefd met warme bitumen 110/30. Vervolgens kan de Wédéflex D4 (No Roots) direct worden gebrand op deze baan, die aan de bovenzijde is voorzien van een wegbrandfolie. De dakbaan is universeel gemodificeerd waardoor de compatibiliteit tussen de kleefbitumen, de dakbaan en de APP toplaag volledig gewaarborgd is.

Bevestigingsmethode van het systeem:

- Volledig gekleefd met Wédékal 7 of 8, of met bitumen 110/30 volgens de gietmethode

Verwerkingsmethode van de rol:

Wédéflex MVB volledig kleven op de betonnen ondergrond, zodat een volledig gekleefd dakbedekkingssysteem ontstaat. De ondergrond dient schoon en vlak te zijn. Vlakheidsis: maximaal 5 mm. Eventueel aanwezige cementhuid moet worden verwijderd. We hebben goede ervaringen met het één keer vlieders van betonvloeren. Te lang doorvlieders kan hechtingsproblemen opleveren. Ook kan de versgestorte beton door de aannemer direct worden afgebezemd. Daarbij blijft de kans op wat cementhuid evenwel aanwezig. Curing-compound (anti-uitdroog coatings) hebben veelal een slechte invloed op de hechting. De meeste curing-compounds worden door UV-licht afgebroken in circa 5 weken. De Wédékal kleeflaag kan direct, zonder voorsmeerlaag op de betonnen ondergrond worden aangebracht. Wij adviseren de beton 4 weken te laten uitharden, voordat een dakbedekkingssysteem wordt aangebracht. Dit om blaasvorming te voorkomen. Tevens adviseren wij om voorafgaand een hechtingsproef uit te voeren.

Verwerkers

Wédéflex Duurzame Daksystemen werkt uitsluitend samen met vakkundige, gecertificeerde dealers. Zij werken conform de eisen van het Bouwbesluit, BRL 4702, Rapport Bouwcentrum (9207) en KOMO certificaten K91908 / K7050. Daardoor kunnen we de kwaliteit van het eindproduct zoveel mogelijk waarborgen. We zijn zo overtuigd van het vakmanschap van onze dealers en van de kwaliteit van ons product dat we 10 jaar verzekerde garantie bieden op materiaal én verwerking van Wédéflex MVB, onder voorwaarde dat het is aangebracht door een Wédéflex Established Dealer.

Onderhoud

De beste (duurzame) prestatie wordt gewaarborgd door een goed doorlopen initiatief- en realisatiefase. Dit wordt door Wédéflex Duurzame Daksystemen nauwgezet begeleid. Met de Wédéscan-systematiek tijdens de prestatiefase zijn onze technisch adviseurs en de Wédéflex Established Dealers uitstekend geoutilleerd voor de periodieke monitoring en rapportering. Tezamen met het reinigend, inspectief en correctief onderhoud is de duurzaamheid van uw daken gegarandeerd.

Kwaliteit

Product:

- KOMO certificaten K91908 / K7050 op basis van BRL 1511

Bedrijf:

- Gecertificeerd op basis van NEN-EN-ISO 9001

Garantie:

- 10 jaar verzekerde garantie op materiaal én verwerking indien aangebracht door een Wédéflex Established Dealer
- Levensloopcontract: 20-jarige MJOP-waarborg zonder risico's

Milieu

Vanuit een consequent doorgevoerde duurzaamheidsfilosofie neemt de aandacht voor het milieu al decennia een centrale rol in binnen de Wédéflex-organisatie. Sinds 1999 heeft die betrokkenheid zijn weerslag gekregen in het behalen van het ISO 14001 Milieuzorgcertificaat.

Concreet:

- Milieumanagementsysteem certificaat NEN-EN-ISO 14001
- BDA Verklaring inzake duurzame functionaliteit
- KIWA certificaat K21915 (BRL 9327) "Milieuhygiënische kwaliteit bitumineuze afdichtingsmaterialen" in het kader van Besluit bodemkwaliteit voor samenstellingswaarden en emissiewaarden
- Wédéflex dakbanen zijn 100% recyclebaar (gesloten keten)
- Alle Wédéflex Established Dealers behoren tot het Roof2Roof - specialistennetwerk
- Wédéflex is lid van BRN (Bitumen Recycling Nederland)
- Wédéflex verstrekt wederzijdse terugnamegarantie

Productspecificaties

Onze producten en systemen voldoen aan alle eisen en specificaties die nationaal en Europees worden gesteld:

- KOMO certificaten K91908 / K7050 - Bouwbesluit / BRL 1511
- Prestatieverklaring Wédéflex MVB - DoP in het kader van de Verordening bouwproducten / EN 13707
- NL BSB productcertificaat K21915 - Besluit bodemkwaliteit / BRL 9327

Voor nadere informatie over de productspecificaties van Wédéflex MVB, kunt u contact opnemen met Wédéflex.