



Wédélastic

Specials

Wédélastic

Omschrijving

Wédélastic is een ééncomponente, watergedragen, vloeibaar aan te brengen dakbedekking, toepasbaar met of zonder wapening van polyester mat. Het gereede product kan worden voorzien van diverse afwerkingen, zoals coating in kleur of een afwerking van keramische tegels in tegellijm, etc. Het product is simpel aan te brengen en hecht aan vrijwel elk type ondergrond en vormt een hoog elastisch membraan. Ook lastige details laten zich met dit vloeibare product gemakkelijk waterdicht maken.

Kleur	: • Zwart • Grijs • Bruin
Textuur	: Vloeibare coating
Verpakking	: Blikken van 20 kg

Toepassing

Wédélastic wordt als waterdichte afwerking gebruikt op vrijwel iedere ondergrond; (bestaande) dakbedekking, beton, steen, hout, keramische tegels, etc. en voor vrijwel elke toepassing; dak, balkon, fundering, kelderwanden, sauna's, badkamers, douches, bloembakken etc. Het beschermt beton tegen schadelijke inwerking van CO₂ en SO₂.

Verwerkingsmethode van de coating:

Wédélastic wordt direct toegepast vanuit de emmer met behulp van een borstel of spatel, nadat het product eerst zorgvuldig doorgeroerd is. De ondergrond moet perfect schoon zijn, geen losse deeltjes bevatten, droog en vrij zijn van olie en vetten. Vochtige betonnen ondergronden (vochtpercentage >3%) moeten worden voorbehandeld met Epostop ABC primer om zodoende loslaten van of blaasvorming in de Wédélastic te voorkomen. Bewegende voegen, dilataties e.d. moeten vooraf worden ingewerkt met stroken Coverband, ingewerkt met Wédélastic. Grotere oppervlaktes (>10 m²) en onderdelen waar bewegingen worden verwacht, dienen te worden voorzien van polyester wapening, Rinofotex Plus. Het product mag niet tijdens regen of vlak voor een verwachte regenbui worden aangebracht. Het product kan dan uitspoelen.

Verwerkers

Wédéflex Duurzame Daksystemen werkt uitsluitend samen met vakkundige, gecertificeerde dealers. Zij werken conform de eisen van het Bouwbesluit, BRL 4702, Rapport Bouwcentrum (9207) en KOMO kwaliteitsverklaring K7050 en K47473. Daardoor kunnen we de kwaliteit van het eindproduct zoveel mogelijk waarborgen. We zijn zo overtuigd van het vakmanschap van onze dealers en van de kwaliteit van ons product dat we 10 jaar verzekerde Established garantie bieden op materiaal én verwerking van Wédélastic, onder voorwaarde dat het is aangebracht door een Wédéflex Established Dealer.

Onderhoud

De beste (duurzame) prestatie wordt gewaarborgd door een goed doorlopen initiatief- en realisatiefase, welke door Wédéflex Duurzame Daksystemen nauwgezet wordt begeleid. Met de Wédéscan-systematiek tijdens de prestatiefase zijn onze technisch adviseurs en de Wédéflex Established Dealers uitstekend geoutilleerd voor de periodieke monitoring en rapportering. Tezamen met het reinigend, inspectief en correctief onderhoud is de duurzaamheid van uw daken gegarandeerd.

Kwaliteit

Bedrijf:

- Gecertificeerd op basis van NEN-EN-ISO 9001

Garantie:

- 10 jaar verzekerde garantie op materiaal én verwerking indien aangebracht door een Wédéflex Established Dealer
- Levensloopcontract: 20-jarige MJOP-waarborg zonder risico's

Milieu

Vanuit een consequent doorgevoerde duurzaamheidsfilosofie neemt de aandacht voor het milieu al decennia een centrale rol in bij de Wédéflex-organisatie. Sinds 1999 heeft die betrokkenheid zijn weerslag gekregen in het behalen van het ISO 14001 Milieuzorgcertificaat.

Productspecificaties

Kleur	Zwart, Grijs, Bruin
Massa	(1,10 ± 0,05) kg/l Blikken van 20 kg
Droge reststof massa	(65 ± 1)%
Droogtijd bij 20 °C - Stof vrij - Aanraak vrij - Compleet vrij	2 uur 6 uur 32 uur
Maximale laagdikte	3 mm
Rek - met Rinofotex Plus	(240 ± 40)% (23 °C, 50% R.V.) (70 ± 15)%
Speeloverbruggingscapaciteit - met Rinofotex Plus	≥ 3 N/mm ² (bij 20 °C) ≥ 1,5 N/mm ² (bij -5 °C)
Waterdichtheid (EN 14891)	> 500 kPa
Brandbaarheid	Niet brandbaar
Oplosmiddelen	Geen
Houdbaarheid	12 maanden (in originele blikken)

Voorbeelden producttoepassing

