



Wédé-Indever ZK

ZK Producten

# Wédé-Indever ZK

## Omschrijving

Wédé-Indever ZK is een lijmprimer voor het aanbrengen van zelfklevende Wédéflex dakbanen zonder het gebruik van open vuur.

<b>Kleur</b>	: Zwart
<b>Textuur</b>	: Vloeistof
<b>Verpakking</b>	: Blikken van 5 liter Drukvaten van 19 liter

## Toepassing

Zelfklevende dakbanen worden toegepast in die situaties waarbij gevaar voor een brandgevaarlijke situatie zou kunnen ontstaan wanneer volgens de brandmethode zou worden gewerkt. Bijvoorbeeld bij dakdetails komt het voor dat tussen de samenstellende onderdelen kieren en naden aanwezig zijn. Dergelijke kieren kunnen tot brandgevaarlijke situaties leiden als de daarachter liggende materialen en/of isolaties brandbaar zijn. Ook in het kader van NEN 6050 wordt bijvoorbeeld verplicht gesteld bij vrije dakranden de eerste randstroken aan te brengen zonder het gebruik van open vuur. In die gevallen is de toepassing van zelfklevende Wédéflex dakbanen de ideale oplossing.

Teneinde een goede, duurzame hechting te verkrijgen van de zelfklevende dakbaan is een goede voorbereiding een noodzaak. Tevens dient de verkleving tot stand te komen onder alle in Nederland gebruikelijke klimatologische omstandigheden. Daartoe is deze speciale lijmprimer ontwikkeld. De werking van de hechting aan de aanwezige kleeflaag van de dakbaan berust op het aangaan van een bindingsreactie met Wédé-Indever ZK. Het bereiken van de eindsterkte van de verbinding vraagt een bepaalde tijd. De omgevingstemperatuur beïnvloedt deze tijd. Algemeen kan worden gesteld dat de eindsterkte wordt bereikt na 24 uur. Vanwege de samenstelling van Wédé-Indever ZK zal wel een goede aanvangshechting ontstaan, waardoor het zelfklevend aanbrengen van de dakbedekking snel en prettig werkt.

### Verwerkingsmethode van de lijmprimer:

Wédé-Indever ZK wordt aangebracht op de ondergrond met een vachtroller of kwast met een gemiddeld verbruik van ca. 800 g/m<sup>2</sup>. Bij sterk zuigende ondergronden kan het noodzakelijk zijn de primerlaag nogmaals aan te brengen. Verwerking met drukvat (canister): Het drukvat goed schudden/rollen voor gebruik. Bevestig slang en pistool aan het drukvat. Draai de kraan van het drukvat volledig open en houd het spuitpistool 10-20 cm loodrecht t.o.v. het te spuiten oppervlak. Breng in banen een gelijkmatige hoeveelheid lijmprimer aan. Droogtijd van de primer is ca. 10-15 min. Indien de zelfklevende Wédéflex dakbaan pas uren (4-6) na het aanbrengen van de lijmprimer wordt aangebracht, moet de hechtingsreactie gecontroleerd worden. Het kan dan noodzakelijk zijn de primer opnieuw aan te brengen. Op de met Wédé-Indever ZK voorgesmeerde ondergrond wordt de Wédéflex dakbaan volledig gekleefd aangebracht. Overlappen kunnen met de föhntechniek worden uitgevoerd.

## Verwerkers

Wédéflex Duurzame Daksystemen werkt uitsluitend samen met vakkundige, gecertificeerde dealers. Zij werken conform de eisen van het Bouwbesluit, BRL 4702, Rapport Bouwcentrum (9207) en KOMO kwaliteitsverklaring K7050 en K47473. Daardoor kunnen we de kwaliteit van het eindproduct zoveel mogelijk waarborgen. We zijn zo overtuigd van het vakmanschap van onze dealers en van de kwaliteit van ons product dat we 10 jaar verzekerde Established garantie bieden op materiaal én verwerking van Wédé-Indever ZK, onder voorwaarde dat het is aangebracht door een Wédéflex Established Dealer.

## Onderhoud

De beste (duurzame) prestatie wordt gewaarborgd door een goed doorlopen initiatief- en realisatiefase, welke door Wédéflex Duurzame Daksystemen nauwgezet wordt begeleid. Met de Wédéscan-systematiek tijdens de prestatiefase zijn onze technisch adviseurs en de Wédéflex Established Dealers uitstekend geoutilleerd voor de periodieke monitoring en rapportering. Tezamen met het reinigend, inspectief en correctief onderhoud is de duurzaamheid van uw daken gegarandeerd.

## Kwaliteit

### Bedrijf:

- Gecertificeerd op basis van NEN-EN-ISO 9001

### Garantie:

- 10 jaar verzekerde garantie op materiaal én verwerking indien aangebracht door een Wédéflex Established Dealer
- Levensloopcontract: 20-jarige MJOP-waarborg zonder risico's

## Milieu

Vanuit een consequent doorgevoerde duurzaamheidsfilosofie neemt de aandacht voor het milieu al decennia een centrale rol in bij de Wédéflex-organisatie. Sinds 1999 heeft die betrokkenheid zijn weerslag gekregen in het behalen van het ISO 14001 Milieuzorgcertificaat.

### Concreet:

- Milieumanagementsysteem certificaat NEN-EN-ISO 14001
- BDA Verklaring
- Wédéflex dakbanen zijn 100% recyclebaar (gesloten keten)
- Wédéflex is lid van BRN (Bitumen Recycling Nederland)
- Wédéflex verstrekt wederzijdse terugnamegarantie

## Veiligheid

Voor Wédé-Indever ZK is een veiligheidsinformatieblad opgesteld met informatie over de risico's en aanbevelingen voor het veilig gebruik. Zowel het veiligheidsinformatieblad van Wédé-Indever ZK als de etikettering van de verpakking voldoen aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving (REACH/CLP). Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad en de etikettering en volg de aanwijzingen en voorzorgsmaatregelen te allen tijde op.

