



Wédéflex D4 ZK

ZK Producten

# Wédéflex D4 ZK

## Omschrijving

Wédéflex D4 ZK is een zelfklevende dakbaan van topkwaliteit met composiet inlage, bestaande uit polyester mat, glasvlies en polyester mat. Wédéflex D4 ZK wordt toegepast in die situaties waarbij gevaar voor een brandgevaarlijke situatie zou kunnen ontstaan wanneer volgens de brandmethode zou worden gewerkt. Bijvoorbeeld bij dakdetails komt het voor dat tussen de samenstellende onderdelen kieren en naden aanwezig zijn. Dergelijke kieren kunnen tot brandgevaarlijke situaties leiden omdat de daarachter liggende materialen en/of isolaties brandbaar zijn. Wij verwijzen in dit kader naar NEN 6050.

<b>Codering</b>	: 4646K17
<b>Kleur</b>	: Zwart. Bovenzijde voorzien van de typerende Wédéflex talkprint
<b>Textuur</b>	: • Bovenzijde : glad • Onderzijde : zelfklevende bitumen voorzien van siliconenfolie
<b>Dikte</b>	: 3 mm
<b>Rollbreedte</b>	: 1 m
<b>Rollengte</b>	: 7 m

## Toepassing

Als toplaag en/of afwerkstroken deel uitmakend van integrale duurzame dakbedekkingssystemen waarbij zonder open vuur moet worden gewerkt.

### Bevestigingsmethode van het systeem:

- Volledig zelfklevend (m.u.v. de overlappen)

### Verwerkingsmethode van de rol:

De werking van de aanwezige kleeflaag berust op het aangaan van een reactie met een speciale lijmpriemer, de Wédé-Indever ZK. Deze lijmpriemer wordt aangebracht op de ondergrond met een vachtroller of kwast met een gemiddeld verbruik van ca. 800 g/m<sup>2</sup>. Wédé-Indever ZK is tevens verkrijgbaar in drukvaten. Bij sterk zuigende ondergronden kan het noodzakelijk zijn de primerlaag nogmaals aan te brengen. Droogtijd van de primer is ca. 10-15 min. Indien de Wédéflex D4 ZK pas uren (4-6) na het aanbrengen van de lijmpriemer wordt aangebracht, moet de hechtingreactie gecontroleerd worden. Het kan dan noodzakelijk zijn de primer opnieuw aan te brengen. Op de met Wédé-Indever ZK voorgesmeerde ondergrond wordt Wédéflex D4 ZK volledig gekleefd aangebracht. De zelfkant is niet zelfklevend uitgevoerd, maar de overlappen kunnen met de föhntechniek worden uitgevoerd.

## Verwerkers

Wédéflex Duurzame Daksystemen werkt uitsluitend samen met vakkundige, gecertificeerde dealers. Zij werken conform de eisen van het Bouwbesluit, BRL 4702, Rapport Bouwcentrum (9207) en KOMO kwaliteitsverklaring K7050. Daardoor kunnen we de kwaliteit van het eindproduct zoveel mogelijk waarborgen. We zijn zo overtuigd van het vakmanschap van onze dealers en van de kwaliteit van ons product dat we 10 jaar verzekerde Established garantie bieden op materiaal én verwerking van Wédéflex D4 ZK, onder voorwaarde dat het is aangebracht door een Wédéflex Established Dealer.

## Onderhoud

De beste (duurzame) prestatie wordt gewaarborgd door een goed doorlopen initiatief- en realisatiefase, welke door Wédéflex Duurzame Daksystemen nauwgezet wordt begeleid. Met de Wédéscan-systematiek tijdens de prestatiefase zijn onze technisch adviseurs en de Wédéflex Established Dealers uitstekend geoutilleerd voor de periodieke monitoring en rapportering. Tezamen met het reinigend, inspectief en correctief onderhoud is de duurzaamheid van uw daken gegarandeerd.

## Kwaliteit

### Product:

- KOMO kwaliteitsverklaring K7050 op basis van BRL 1511
- Established Product conform BRL 1511, deel 2

### Bedrijf:

- Gecertificeerd op basis van NEN-EN-ISO 9001

### Garantie:

- 10 jaar verzekerde garantie op materiaal én verwerking indien aangebracht door een Wédéflex Established Dealer
- Levensloopcontract: 20-jarige MJOP-waarborg zonder risico's

## Milieu

Vanuit een consequent doorgevoerde duurzaamheidsfilosofie neemt de aandacht voor het milieu al decennia een centrale rol in bij de Wédéflex-organisatie. Sinds 1999 heeft die betrokkenheid zijn weerslag gekregen in het behalen van het ISO 14001 Milieuzorgcertificaat.

### Concreet:

- Milieumanagementsysteem certificaat NEN-EN-ISO 14001
- BDA Verklaring inzake duurzame functionaliteit
- KIWA certificaat K21915 (BRL 9327) "Milieuhygiënische kwaliteit bitumineuze afdichtingsmaterialen" in het kader van Besluit Bodemkwaliteit voor samenstellingswaarden en emissiewaarden
- Wédéflex dakbanen zijn 100% recyclebaar (gesloten keten)  
Van oude Wédéflex daken maken wij weer nieuwe Wédéflex dakbanen
- Wédéflex is lid van BRN (Bitumen Recycling Nederland)
- Wédéflex verstrekt wederzijdse terugnamegarantie

## Productspecificaties

Onze producten en systemen voldoen aan alle eisen en specificaties die nationaal en Europees worden gesteld:

- KOMO kwaliteitsverklaring K7050 - Bouwbesluit / BRL 1511
- Prestatieverklaring Wédéflex D4 ZK - DoP in het kader van de Verordening bouwproducten / EN 13707
- NL BSB productcertificaat K21915 - Besluit bodemkwaliteit / BRL 9327

Voor nadere informatie over de productspecificaties van Wédéflex D4 ZK, kunt u contact opnemen met Wédéflex.